

# Diessner Aufbrennsperre



EINE MARKE VON BAUMIT

Grundiermittel für innen und außen



<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für innen und außen</li> <li>• für Wand- und Deckenflächen</li> </ul>												
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lösemittelfrei</li> <li>• hohe Eindringtiefe</li> <li>• gute Oberflächenverfestigung</li> <li>• festigend</li> <li>• schnelltrocknend</li> <li>• bis 1:3 wasserverdünnbar</li> <li>• umweltschonend</li> <li>• diffusionsfähig</li> </ul>												
<b>Verwendungszweck</b>	<p>Wässriges, lösemittelfreies Grundiermittel für stark oder unterschiedlich saugende Mauerwerke (Porenbeton, Leichtziegel, Mischmauerwerk, Fugenmörtel) vor nachfolgenden Zement-, Kalk-Zement-, Gips-, Kalk-Gips- oder Dünnschichtputzen (nach DIN V 18550 MG PII-IV, DIN EN 998 CS II-IV) oder für stark oder unterschiedlich saugende Putzflächen vor nachfolgenden Farbbeschichtungen.</p>												
<b>Bindemittelbasis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoffdispersion</li> </ul>												
<b>Farbton</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• transparent</li> </ul>												
<b>Technische Daten</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e0e0e0;">Allgemein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Haltbarkeit</td> <td>min. 24 Monat(e)</td> </tr> <tr> <td>Dichte</td> <td>ca. 1,464 g/ml</td> </tr> <tr> <td>Trockenzeit</td> <td>ca. 8 – 10 Stunde(n) Bei + 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedrigeren Temperaturen bzw. bei höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur-Untergrenze</td> <td>min. 5 – 30 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur</td> </tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td> <td>ca. 100 – 200 ml/m<sup>2</sup> Auf strukturierten Flächen entsprechend mehr, ggf. eventuelle objektbedingte Abweichungen durch einen Probeanstrich ermitteln.</td> </tr> </tbody> </table>	Allgemein		Haltbarkeit	min. 24 Monat(e)	Dichte	ca. 1,464 g/ml	Trockenzeit	ca. 8 – 10 Stunde(n) Bei + 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedrigeren Temperaturen bzw. bei höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.	Verarbeitungstemperatur-Untergrenze	min. 5 – 30 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur	Materialverbrauch	ca. 100 – 200 ml/m <sup>2</sup> Auf strukturierten Flächen entsprechend mehr, ggf. eventuelle objektbedingte Abweichungen durch einen Probeanstrich ermitteln.
Allgemein													
Haltbarkeit	min. 24 Monat(e)												
Dichte	ca. 1,464 g/ml												
Trockenzeit	ca. 8 – 10 Stunde(n) Bei + 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedrigeren Temperaturen bzw. bei höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.												
Verarbeitungstemperatur-Untergrenze	min. 5 – 30 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur												
Materialverbrauch	ca. 100 – 200 ml/m <sup>2</sup> Auf strukturierten Flächen entsprechend mehr, ggf. eventuelle objektbedingte Abweichungen durch einen Probeanstrich ermitteln.												

# Diessner Aufbrennsperre



EINE MARKE VON BAUMIT

## Grundiermittel für innen und außen

	VOC-Wert	Klasse g Typ wb, VOC Grenzwert ab 2010 = 30 g/l, max. VOC-Wert <10 g/l
	Verdünnung	1:1 bis 1:3 mit klarem, sauberen Wasser vornehmen.
<b>Auftragsverfahren</b>		
<b>Verarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinsel, Bürste und Rolle</li> </ul>	
<b>Untergrundvorbereitung</b>	<p>Das Material je nach Untergrundsugvermögen 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnen und gleichmäßig, nass in nass mit der Streichbürste oder Farbrolle auftragen. Der Untergrund soll gleichmäßig schwach saugend eingestellt werden. Glanzstellen sind zu vermeiden, ggf. Probebeschichtung vornehmen. Fehlerhafte Glanzstellen anschleifen.</p>	
<b>Reinigung der Werkzeuge/Airlessgeräte</b>	<p>Die Untergründe müssen fest, trocken, sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten, kreadenden Schichten und trennenden Substanzen sein. Die Untergründe müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, die jeweiligen BFS-Merkblätter beachten. Saugfähige Untergründe mit einem Tiefgrund vorbehandeln. Nicht saugfähige Flächen mit einer Grundierfarbe vorbeschichten.</p>	
<b>Lagerung</b>	<p>Werkzeuge/Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.</p>	
<b>Entsorgung</b>	<p>Kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald verbrauchen. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.</p>	
<b>Produkt - Code Farben und Lacke / GISCODE</b>	<p>Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eintrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden. AVV - Abfallschlüssel Nr. 080112.</p>	
<b>Deklaration der Inhaltsstoffe</b>	<p>BSW 20</p>	
	<p>siehe Sicherheitsdatenblatt</p>	

# Diessner Aufbrennsperre



Grundiermittel für innen und außen

Hinweise

**Hinweis gipshaltige Spachtel**

Gipshaltige Spachtel, die auf „Null“ planeben zum Untergrund ausgezogen werden, können bei ungünstigen Trocknungsbedingungen durch die Feuchteeinwirkung der Farbbeschichtung anquellen, Blasen bilden und abplatzen bzw. zu späteren Haftungsproblemen führen. Deshalb ist Vorfeld die Eignung der verschiedenen Materialien zu überprüfen und das Merkblatt Nr. 2 Verspachteln von Gipsplatten des Bundesverband der Gips- und Gipsplattenindustrie bzw. das Merkblatt 02-09/2020 Haftfestigkeitsstörungen von Beschichtungen auf verspachtelten Gips(karton)platten des Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz zu beachten. Im Einzelfall ist eine nachträgliche Verfestigung mit einer nicht pigmentierten, transparenten Grundierung an Hand von Musterflächen zu prüfen. Im Zweifelsfall ist die gipshaltige Spachtelschicht zu entfernen bzw. sind untergrundbedingte Spachtelarbeiten mit dispersionsgebundenen Spachtelmassen auszuführen.

Gipshaltige Spachtelflächen, die in tragfähiger Schichtstärke erstellt wurden, sind mit einem Hydrosol Tiefgrund vor zu beschichten.

**Besondere Hinweise**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und weiter spülen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren, Farbnebel nicht einatmen und einen Kombifilter A2/P2 für Farbspritzarbeiten und Schutzbrille anlegen. Bei Schleifarbeitern Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch in nassem Zustand mit Wasser abwaschen. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische

Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

wässrige Grundierung

Artikelnummer	Gebindegröße in kg	Gebindegröße in Liter	Palettierung	EAN/GTIN
700415573000		15,000	24x15,000	4019647089572