

Diessner Hausfarbe



Hochwertige 100% Reinacrylatfarbe für wetterbeständige Fassadenbeschichtungen



| | |
|-------------------------|---|
| Anwendung | für außen |
| Eigenschaften | sehr gute Haftung universell anwendbar hoch wetterbeständig schlagregendicht, wasserabweisend CO2-bremsend Nassabriebklasse 1 wasserdampfdiffusionsfähig wasserverdünnbar gutes Deckvermögen elastisch leichte Verarbeitung nicht vergilbend alkaliresistent, daher unverseifbar |
| Verwendungszweck | Hochwertige Reinacrylatfarbe für besonders wetterbeständige Fassadenbeschichtungen. Diessner Hausfarbe bietet einen sehr guten Regen-, Witterungs- und CO2-Schutz, ist leicht zu verarbeiten und ergibt dünn-schichtige, strukturerhaltende Anstriche mit hoher Haftfestigkeit für alle festen Untergründe. Geeignete Untergründe sind Putze nach DIN EN 998-1 (Mindestdruckfestigkeit 2,5 N/mm ²), Beton, Kalksandstein, Ziegelsichtmauerwerk, vorgrundiertes nicht maßhaltiges Holz, Trapezbleche, verzinkte Flächen, Nichteisenmetalle, Hart-PVC, Faserzementplatten, tragfähige, kunstharzgebundene Fassadenfarben und Strukturputze. Mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall. |
| Bindemittelbasis | Reinacrylat |
| Pigmentbasis | Titandioxid |
| Farbton | weiß |
| Abtönungen | Über das Mixsystem tönbar. Gelieferte Farbtöne sind vor der Verarbeitung auf Farbtongenaugigkeit zu überprüfen. BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten. Durch Abtönungen können die ausgelobten Eigenschaften verändert werden. Bei intensiven Farbtönen mit einem pigmentbedingten schlechteren Deckvermögen einen Voranstrich mit einer getönten Grundierfarbe als Color Base ausführen. Je nach Pigmentierung, Lichteinfall und vorhandenem Untergrund (z.B. weichmacherhaltige Werkstoffe, Dichtstoffe etc.) können sich Farbtöne während der Zeit verändern. |

Diessner Hausfarbe



EINE MARKE VON BAUMIT

Hochwertige 100% Reinacrylatfarbe für wetterbeständige Fassadenbeschichtungen

| Technische Daten | DIN EN 1062 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|---|-------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|---|---|----------|----------|---|
| | <table border="1"> <tr> <td>Maximale Korngröße</td> <td>< 100 µm</td> </tr> <tr> <td>Wasseraufnahme (w-Wert)</td> <td>Klasse W3</td> </tr> <tr> <td>Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert)</td> <td>Klasse V2</td> </tr> <tr> <td>Glanzgrad</td> <td>G2 mittlerer Glanz</td> </tr> </table> | Maximale Korngröße | < 100 µm | Wasseraufnahme (w-Wert) | Klasse W3 | Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) | Klasse V2 | Glanzgrad | G2 mittlerer Glanz | | | | | | | | |
| Maximale Korngröße | < 100 µm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasseraufnahme (w-Wert) | Klasse W3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) | Klasse V2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Glanzgrad | G2 mittlerer Glanz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Allgemein | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Haltbarkeit</td> <td>min. 24 Monat(e)</td> </tr> <tr> <td>Dichte</td> <td>ca. 1,4 g/ml</td> </tr> <tr> <td>Verdünnung</td> <td>ca. 5 – 10 % Verdünnungen mit klarem, sauberen Wasser vornehmen.</td> </tr> <tr> <td>Trockenzeit</td> <td>ca. 6 – 8 Stunde(n) Bei + 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedrigeren Temperaturen bzw. bei höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur-Untergrenze</td> <td>min. 5 – 30 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur</td> </tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td> <td>ca. 120 – 200 ml/m² Auf strukturierten Flächen entsprechend mehr, ggf. eventuelle objektbedingte Abweichungen durch einen Probeanstrich ermitteln.</td> </tr> <tr> <td>Farbtonbeständigkeit nach BFS-Merkblatt Nr.26</td> <td>Klasse A</td> </tr> <tr> <td>VOC-Wert</td> <td>Klasse a Typ wb, VOC Grenzwert ab 2010 = 30 g/l, VOC Gehalt < 1 g/l</td> </tr> </table> | Haltbarkeit | min. 24 Monat(e) | Dichte | ca. 1,4 g/ml | Verdünnung | ca. 5 – 10 % Verdünnungen mit klarem, sauberen Wasser vornehmen. | Trockenzeit | ca. 6 – 8 Stunde(n) Bei + 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedrigeren Temperaturen bzw. bei höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit. | Verarbeitungstemperatur-Untergrenze | min. 5 – 30 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur | Materialverbrauch | ca. 120 – 200 ml/m ² Auf strukturierten Flächen entsprechend mehr, ggf. eventuelle objektbedingte Abweichungen durch einen Probeanstrich ermitteln. | Farbtonbeständigkeit nach BFS-Merkblatt Nr.26 | Klasse A | VOC-Wert | Klasse a Typ wb, VOC Grenzwert ab 2010 = 30 g/l, VOC Gehalt < 1 g/l |
| Haltbarkeit | min. 24 Monat(e) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dichte | ca. 1,4 g/ml | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verdünnung | ca. 5 – 10 % Verdünnungen mit klarem, sauberen Wasser vornehmen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trockenzeit | ca. 6 – 8 Stunde(n) Bei + 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedrigeren Temperaturen bzw. bei höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verarbeitungstemperatur-Untergrenze | min. 5 – 30 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialverbrauch | ca. 120 – 200 ml/m ² Auf strukturierten Flächen entsprechend mehr, ggf. eventuelle objektbedingte Abweichungen durch einen Probeanstrich ermitteln. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbtonbeständigkeit nach BFS-Merkblatt Nr.26 | Klasse A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOC-Wert | Klasse a Typ wb, VOC Grenzwert ab 2010 = 30 g/l, VOC Gehalt < 1 g/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsverfahren | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pinzel, Farbrolle und Spritzgerät | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Airlessauftrag/Spritzauftrag | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Düse 0,021“ - 0,026“ Spritzdruck 150 - 180 bar Spritzwinkel 40° - 50° | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verarbeitung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Den Materialauftrag nass in nass und gleichmäßig ausführen. Bei Bedarf die Konsistenz wie im Punkt Verdünnung beschrieben einstellen. Auf stark kontrastreichen Untergründen einen Zwischenanstrich erstellen. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Diessner Hausfarbe



Hochwertige 100% Reinacrylatfarbe für wetterbeständige Fassadenbeschichtungen

| | |
|--|---|
| Untergrundvorbereitung | Die Untergründe müssen fest, trocken, sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten, kreidenden Schichten und trennenden Substanzen sein. Die Untergründe müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, die jeweiligen BFS-Merkblätter beachten. Saugfähige Untergründe mit einem Tiefgrund vorbehandeln. Nicht saugfähige Flächen mit einer Grundierfarbe vorbeschichten. |
| zugehörige Systemprodukte | Diessner Hydrosol Tiefgrund |
| Reinigung der Werkzeuge/Airlessgeräte | Werkzeuge/Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. |
| Lagerung | Kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald verbrauchen. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck. |
| Entsorgung | Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eintrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden. AVV - Abfallschlüssel Nr. 080112. |
| Produkt - Code Farben und Lacke / GISCODE | BSW 50 |
| Deklaration der Inhaltsstoffe | siehe Sicherheitsdatenblatt |

Hinweise

Ausbesserung in der Fläche

Bei Ausbesserungen in der Fläche ist die Abzeichnung der Ausbesserungsstelle unvermeidbar (siehe BFS-Merkblatt Nr. 25).

Schreibeffekt

Bei getönten, dunklen Anstrichen kann eine mechanische Beanspruchung der Oberfläche zu Farbtonveränderungen führen (sogenannter Schreibeffekt bzw. Füllstoff-/Pigmentbruch). Die Witterungsbeständigkeit wird dadurch nicht beeinflusst.

Algen- und Pilzbefall

Um eine hohe Wirkungsdauer des fungiziden/algiziden Filmschutzes zu erreichen, ist eine ausreichende Schichtstärke mit zwei Anstrichen erforderlich. Die Wirkungsdauer ist abhängig von den Objektbedingungen, der Feuchtigkeitseinwirkung und der Häufigkeit des Befalls. Nach dem Stand der Technik kann ein dauerhaftes Verhindern eines Algen- und Pilzbefalls nicht zugesichert werden. (BFS Merkblatt Nr. 9 Absatz 5.3.1) Bei Spritzanwendung die Sicherheitshinweise beachten.

Egalisationsbeschichtung

Als Egalisationsbeschichtung auf farbig pigmentierten mineralischen Oberputzen einsetzbar. Zu beachten ist, dass ein einlagig ausgeführter Egalisationsanstrich der Verbesserung der optischen Erscheinung dient. Weitere Anforderungen wie verbesserte Witterungs- und Farbtonbeständigkeit, sowie ein ausreichender Filmschutz können nur mit einem zweilagigen Ausführung erreicht werden. Wir empfehlen deshalb grundsätzlich eine Egalisationsbeschichtung mit zwei Anstrichen zu erstellen. (Weitere Hinweise BFS-Merkblatt Nr. 9 und 26)

Netzmittel

Bei einer massiven Feuchtigkeitseinwirkung (durch Tau, Nebel, Regen und besonders durch Schlagregen) während der Trocknungsphase können wasserlösliche Hilfsstoffe ausgewaschen werden. Diese können in ungünstigen Fällen als klebrige, leicht glänzende Ablaufspuren (Hilfsstoffausläufer) sichtbar werden. Deshalb den Anstrich während der Trocknungsphase vor Feuchtigkeit schützen. Vorhandene Hilfsstoff-Ablaufspuren haben keinen Einfluss auf die Produkthaltbarkeit, sie werden durch die weitere Bewitterung mit der Zeit vollständig entfernt.

Bitte beachten

Reinigungsarbeiten am trockenen Beschichtungsfilm können die Oberfläche im Glanzgrad verändern bzw. einen leichten Abrieb verursachen.

Besondere Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und weiter spülen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren, Farbnebel nicht einatmen und einen Kombifilter A2/P2 für Farbspritzarbeiten und Schutzbrille anlegen. Bei Schleifarbeitern Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch in nassem Zustand mit Wasser abwaschen. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische

Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben Ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Diessner Hausfarbe



Hochwertige 100% Reinacrylatfarbe für wetterbeständige Fassadenbeschichtungen

| Base RM | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Artikelnummer | Gebindegröße in kg | Gebindegröße in Liter | Palettierung | EAN/GTIN |
| 400002153000 | | 1,000 | 120x1,000 | 4019647048975 |
| 400002303000 | | 5,000 | 75x5,000 | 4019647029998 |
| 400002513000 | | 12,500 | 32x12,500 | 4019647030000 |

| Base 0 | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Artikelnummer | Gebindegröße in kg | Gebindegröße in Liter | Palettierung | EAN/GTIN |
| 730033153000 | | 1,000 | 120x1,000 | 4019647048982 |
| 730033303000 | | 5,000 | 75x5,000 | 4019647032868 |
| 730033513000 | | 12,500 | 32x12,500 | 4019647033186 |