

DiescoLack Holzschutzgrund

Impregnante per legno in esterno



Fondo impregnante incolore, con solventi e potere fungicida per legno in esterno

- Protezione contro marcescenza e azzurramento
- Effetto regolatore dell'umidità
- Diffusibile
- Odore contenuto
- Eccellente capacità penetrante
- Effetto adesivante per le mani successive
- Mantiene i pori aperti

Campo di applicazione

Mano di fondo protettiva per legno contro danni e azzurramenti causati da funghi. Ideale per travi, staccionate, scandole, parapetti di balconi, rivestimenti in tavole, pergolati, finestre e porte esterne come mano di fondo fungicida. DiescoLack Holzschutzgrund protegge il legno statico non soggetto a sollecitazioni senza contatto a terra in ambiente esterno (incluse porte e finestre) contro la comparsa di marcescenza e azzurramento secondo la norma DIN 68800, Parte 3. Applicabile in esterno prima delle velature e delle pitture di finitura DiescoLack e prima di Diesco Multilan Wetterschutzfarbe Diessner Multilan plus 2 in 1 (Wetterschutzfarbe).

Scheda Tecnica

Tipo di legante	Resina alchidica
Combinazione di principi attivi	0,95 % Propiconazolo 0,01 % Tolilfluanide
Densità	Ca. 0,8 g/ml
Viscosità	liquido
Grado di brillantezza	Opaco-semiopaco, secondo la quantità applicata e il potere assorbente del legno
Colore	incolore
Confezioni	0,75 l. e 2,5 l.
Stoccaggio	Al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte e utilizzarle nel più breve tempo possibile.
Resa	Su fondo liscio, ca. 80-100 ml/m ² (10-12 m ² /litro) per ogni fase di lavorazione in caso di applicazione normale. Su fondi con potere assorbente scarso o superfici

DiescoLack Holzschutzgrund

Impregnante per legno in esterno

ruvide o strutturate, aumentare la quantità e, se necessario, eseguire uno strato di prova.

Codice prodotto	HSM - LV 20
Contenuto di VOC	Valore limite di VOC cat. A/h (lb): 750g/l (dal 2010). Contenuto VOC: max 750g/l.
Identificazione di pericolo	Xn Nocivo per la salute H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta H304 Può essere mortale in caso di ingestione e penetrazione nelle vie respiratorie H319 Provoca gravi irritazioni oculari H317 Può provocare reazioni allergiche cutanee H412 Nocivo per gli organismi acquatici, con effetto a lungo termine EUH066 Il contatto reiterato provoca secchezza o screpolature della pelle
Etichettatura	UN 1263
Nr. di registr. BAuA	N-41649
Indicazioni di sicurezza	P261 Non respirare fumi/vapori/dispersioni P273 Non disperdere nell'ambiente P280 Indossare guanti e occhiali protettivi P301 IN CASO DI INGESTIONE P310 Chiamare immediatamente un medico P331 NON provocare vomito P312 In caso di malessere chiamare un medico P501 Smaltimento del contenuto/contenitore secondo le norme locali/regionali/nazionali/internazionali.
	Ulteriori note: Vedere la scheda di sicurezza CE.
Classe di pericolosità acquatica	WGK 2 (VwVwS) pericoloso
Composizione	Resina alchidica, benzina solvente, additivi, principi attivi fungicidi. Vedere la scheda di sicurezza CE.
Indicazioni particolari	Gli impregnanti protettivi del legno contengono principi attivi biocidi per preservare il supporto dalle infestazioni fungine. Utilizzabile solo nel rispetto

DiescoLack Holzschutzgrund

Impregnante per legno in esterno

delle indicazioni fornite e nei settori di applicazione consentiti. L'uso scorretto può provocare danni alla salute e all'ambiente. Non applicabile su legno che si trova a diretto contatto con generi alimentari o foraggio.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi risciacquare subito con abbondante acqua. In caso di contatto con la pelle, sciacquare con abbondante acqua calda e sapone. In caso di utilizzo con sistemi a spruzzo, non respirare i vapori e indossare un'adeguata maschera di protezione. Non disperdere il prodotto negli scarichi, in acqua o in terra. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza CE (su richiesta).

Smaltimento	Non gettare nei rifiuti domestici. Non disperdere negli scarichi e nelle fognature. Consegnare i residui di prodotto ad un centro di smaltimento per rifiuti speciali o ad un punto di raccolta per rifiuti problematici.
Smaltimento del prodotto	Codice smaltimento rifiuti 030202 = agente protettivo del legno clororganico. È obbligatorio dimostrarne lo smaltimento.
Smaltimento della confezione	Codice smaltimento rifiuti Nr.150104 = confezioni in metallo Si consiglia di procedere allo smaltimento secondo le norme ufficiali. Consegnare le confezioni sporche ad un punto di raccolta per rifiuti problematici. Le confezioni perfettamente vuote e pulite possono essere riciclate. Interseroh-Recycling: codice produttore: 26967
Indicazioni di applicazione	
Preparazione	Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, immersione, irrorazione. Applicare a spruzzo solo in impianti chiusi e protetti da pericolo di esplosione.
Sovraverniciatura	Dopo l'asciugatura, sovraverniciare con velature o mani di finitura con solventi o diluibili con acqua.
Nota	Eliminare il potere assorbente del legno tagliato trasversalmente e delle crepe applicando una mano di DiescoLack Holzschutzgrund fino a completa saturazione. Rimuovere il prodotto in esubero sulla superficie pulendo, spazzolando o con altro metodo simile.
Metodo di applicazione	Pennello, immersione, irrorazione. Applicare a spruzzo solo in dispositivi chiusi e protetti da pericolo di esplosione.
Temperatura di lavorazione	
Limite minimo	Non applicare ad una temperatura ambiente e del fondo inferiore a + 8° C.
Asciugatura	A +23° C e 50% di umidità relativa, superficie asciutta e sovraverniciabile dopo ca. 16-24 ore. A temperature inferiori o con umidità relativa più elevata,

DiescoLack Holzschutzgrund

Impregnante per legno in esterno

calcolare tempi di asciugatura maggiori. Legni ricchi di sostanze concianti, ad es. il rovere, potrebbero richiedere tempi di asciugatura maggiori.

Pulitura degli utensili/ dispositivi Airless

Con solvente universale o benzina solvente

Attenzione!

Non adatta a superfici orizzontali soggette a carico d'acqua. Non applicare sotto la luce diretta del sole, in condizioni di vento forte, pericolo di pioggia, nebbia o rugiada, elevata umidità (> 85%) e incombente gelo notturno (durante la fase di lavorazione e asciugatura). Non applicare ad una temperatura ambiente, del fondo e di asciugatura inferiore a +8° C e superiore a +30° C. Proteggere il fondo dall'effetto dell'umidità durante la fase di asciugatura. L'inosservanza di tali avvertenze può causare danni alla vernice come distacco del prodotto, formazione di bolle.

Utilizzare solo in ambienti esterni.

DiescoLack Holzschutzgrund è usata come mano preliminare su superfici in legno grezzo nel sistema di rivestimento DiescoLack. Al fine di ottenere una sufficiente protezione contro gli agenti atmosferici, deve in ogni caso seguire un prodotto di finitura DiescoLack come velatura o copertura.

In casi difficili, prima dell'inizio dei lavori, è consigliabile un colloquio con il nostro servizio tecnico per esterno.

Fondi adatti e preparazione

Adatta all'applicazione su tutti i legni solidi/stabili, asciutti, privi di sporcizia e di qualsiasi sostanza che possa impedire l'aderenza della vernice. L'umidità massima del legno non deve superare il 12% per i legni di latifoglie e il 15% per i legni di conifere. Rimuovere gli strati ingrigiti del legno. Occorre verificare l'idoneità, la capacità di aderenza e la solidità di eventuali pitture preesistenti. Rimuovere gli eventuali strati instabili. Rispettare le norme contenute in VOB*, Parte C, DIN 18363, par. 3 e le relative schede tecniche BFS*, in particolare la nr. 18. In caso di lavori di pulizia, rispettare le norme legali vigenti. Eseguire lavori di carteggiatura solo in direzione delle fibre. Prima di iniziare i lavori, si consiglia l'applicazione su superfici campione per verificare l'aderenza e il comportamento della superficie.

*VOB – Procedure contrattuali federali per i lavori di costruzione

*BFS - Comitato federale per le vernici e la tutela del valore intrinseco degli edifici

Trattamento preliminare sulle superfici in legno

Carteggiare, rimuovere gli strati ingrigiti, smussare gli angoli, rimuovere la polvere e i residui e/o pulire. Bruciare/sciogliere i grumi di resina e risciacquare con solvente universale.

Note

Le indicazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono state raggruppate con coscienza e corrispondono alla versione attuale della nostra tecnica di applicazione. Esse non sono tuttavia vincolanti, poiché il metodo di lavorazione adeguato dipende per ogni singolo caso dallo stato in cui si trova il supporto da verniciare, e quindi solo in base al supporto stesso è possibile decidere. Il cliente è tenuto a rispettare alcuni casi eccezionali. Il contenuto della presente scheda non determina alcun obbligo legale.

A causa della varietà dei materiali che costituiscono i fondi e delle condizioni di lavoro che esulano dalla nostra responsabilità, vi consigliamo di eseguire sempre prove pratiche sufficienti a garantire l'adeguatezza dei nostri prodotti ai metodi e ai campi di applicazione previsti.

Con la pubblicazione della presente Scheda Tecnica, tutte le precedenti indicazioni perdono di validità.

DiescoLack Holzschutzgrund

Impregnante per legno in
esterno