

## Diescolith Grundierfarbe

Fondo adesivante per  
interno



### Pittura di fondo adesivante per interno - bianco

- Priva di solventi
- Diluibile con acqua
- Odore contenuto
- Effetto adesivante
- Buon potere coprente
- Di facile applicazione
- A bassa tensione

### Campo di applicazione

Pittura di fondo per superfici non pietrificanti, dotate di potere assorbente scarso o nullo, come ad es. pitture preesistenti organiche, intonaci in gesso, cartongesso, etc. da applicare prima delle successive pitture Diescolith per interno.

### Dati tecnici

<b>Tipo di legante</b>	Dispersione acrilica, silicato solubile
<b>Pigmentazione</b>	Biossido di titanio
<b>Densità</b>	ca. 1,55 g/ml
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Confezioni</b>	8kg e 16 kg
<b>Stoccaggio</b>	Al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte e utilizzarle nel più breve tempo possibile. La confezione chiusa dura almeno 24 mesi. La data di produzione è visibile sulla confezione.
<b>Resa</b>	Per ogni fase di lavorazione e secondo il tipo di fondo, applicare ca.150-200 g/m <sup>2</sup> per mano. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sul supporto.
<b>Codice prodotto</b>	
<b>Pitture e vernici</b>	BSW 40
<b>Identificazione di pericolo</b>	esente
<b>Composizione</b>	Dispersione polimerica, acqua, silicato solubile, biossido di titanio, carbonato di calcio, glicoletere, additivi e conservanti. Per ulteriori informazioni consultare la

## Diescolith Grundierfarbe

Fondo adesivante per  
interno

scheda di sicurezza DIN CE. Consulenza per i soggetti allergici all'isotiazolinone al numero +49 (0)30 60 00 0249.

### Indicazioni particolari

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante l'applicazione, proteggere la pelle e gli occhi dagli schizzi. In caso di contatto con gli occhi risciacquare subito con abbondante acqua. In caso di contatto con gli occhi risciacquare subito con abbondante acqua e consultare un medico. Non disperdere il prodotto negli scarichi, in acqua o in terra. Coprire accuratamente tutte le superfici che non sono oggetto di applicazione, in particolare vetro, laterizio, ceramica, pietra naturale, metalli e vernici. Lavare con acqua i residui di pittura ancora bagnati immediatamente dopo l'applicazione. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza CE.

### Contenuto di VOC

Classe G tipo wb, dal 2010 valore limite VOC=30 g/l, contenuto VOC <10 g/l

### Smaltimento

Riciclare solo le confezioni vuote e pulite. Consegnare eventuali residui liquidi ad un centro di raccolta autorizzato per pitture/vernici esauste. Eventuali residui solidi possono essere smaltiti come pitture indurite o gettati nei rifiuti domestici. Codice smaltimento rifiuti Nr. 080112 in conformità con il Decreto Lgs. Federale inerente la lista dei rifiuti (AVV).

### Indicazioni di applicazione

#### Lavorazione

Applicare Diescolith Grundierfarbe a pennello o a rullo e distribuire il prodotto in modo uniforme. Se necessario diluire al max. 3% con acqua.

#### Applicazione a spruzzo Airless

Se necessario, diluire il prodotto prima dell'applicazione e filtrare, oppure chiedere la regolazione Airfix direttamente in fabbrica al momento dell'ordine.

Foro ugello 0,021 - 0,026 pollici  
Pressione 150 - 180 bar  
Angolo ugello 40°- 50°

#### Metodo di applicazione

Pennello, spazzola, rullo o dispositivi a spruzzo Airless.

#### Pulitura degli utensili/ dispositivi airless

Pulire con acqua gli utensili/dispositivi airless immediatamente dopo l'uso.

#### Temperatura di lavorazione Limite minimo

Non applicare ad una temperatura ambiente, del fondo e di asciugatura inferiore a + 8°C. Non applicare su supporti surriscaldati.

#### Asciugatura

A + 23°C e 50% di umidità relativa, asciutta e sovraverniciabile dopo ca. 8 ore. A temperature inferiori o con umidità relativa più elevata, calcolare tempi di asciugatura maggiori.

# Diescolith Grundierfarbe

Fondo adesivante per  
interno

### Attenzione!

Per evitare residui su superfici ampie, è necessaria un'applicazione rapida su strato ancora bagnato. Per applicazioni a spruzzo Airless, mescolare bene la pittura prima dell'uso e se necessario, filtrarla e diluirla, oppure ordinare direttamente il prodotto in qualità AIRFIX-Airless. In caso di applicazione in spazi dove sono conservati generi alimentari e di consumo, si consiglia di spostare altrove tali merci durante la fase di rinnovo e di asciugatura.

### Preparazione del fondo

Il fondo deve essere solido, asciutto, privo di sporcizia, efflorescenze, macchie scolorite, funghi, strati sinterizzati, vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e qualsiasi sostanza che possa impedire l'aderenza della pittura. Occorre verificare l'idoneità, la capacità di aderenza e la solidità di eventuali pitture preesistenti. Rispettare le norme contenute in VOB\*, Parte C, DIN 18363, par. 3, le relative schede tecniche BFS\* e la Scheda Tecnica 007. \*VOB – Procedure contrattuali federali per i lavori di costruzione

\*BFS - Comitato federale per le vernici e la tutela del valore intrinseco degli edifici

### Note

*Le indicazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono state raggruppate con coscienza e corrispondono alla versione attuale della nostra tecnica di applicazione. Esse non sono tuttavia vincolanti, poiché il metodo di lavorazione adeguato dipende per ogni singolo caso dallo stato in cui si trova il supporto da verniciare, e quindi solo in base al supporto stesso è possibile decidere. Il cliente è tenuto a rispettare alcuni casi eccezionali. Il contenuto della presente scheda non determina alcun obbligo legale.*

*A causa della varietà dei materiali che costituiscono i fondi e delle condizioni di lavoro che esulano dalla nostra responsabilità, vi consigliamo di eseguire sempre prove pratiche sufficienti a garantire l'adeguatezza dei nostri prodotti ai metodi e ai campi di applicazione previsti.*

*Con la pubblicazione della presente Scheda Tecnica, tutte le precedenti indicazioni perdono di validità.*