

Diescolith Universal Fixativ

Mano di fondo per interno ed esterno



Mano di fondo e diluente per le pitture ai silicati e da interno Diescolith

- ELF = a emissioni ridotte, priva di solventi e plastificanti
- Priva di plastificanti
- A odore contenuto
- Alta penetrabilità
- Buon fissaggio della superficie
- Alta diffusibilità
- Stabile all'idrolisi
- Ecologica

Campo di applicazione

Pregiata mano di fondo a base di silicati per interno ed esterno. Adatta al fissaggio di fondi minerali e al livellamento di fondi fortemente o irregolarmente assorbenti. Agente diluente per le pitture ai silicati da interno Diescolith.

Dati tecnici

| | |
|------------------------|--|
| Tipo di legante | silicato di potassio con componenti organiche |
| Colore | trasparente |
| Densità | ca. 1,05 g/ml |
| Confezioni | 5 e 10 lt. |
| Stoccaggio | Al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere ermeticamente le confezioni aperte e utilizzarle nel più breve tempo possibile. La confezione chiusa dura almeno 24 mesi. |
| Resa | Secondo la struttura e la capacità assorbente del fondo ca. 150 – 200 ml/m ² per mano. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sul supporto. |

Diescolith Universal Fixativ

Mano di fondo per interno
ed esterno

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | BSW 40 |
| Pitture e vernici | |
| Identificazione di pericolo | Esente |
| Composizione | Silicato di potassio, dispersione polimerica, acqua, additivi. |
| Indicazioni particolari | Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante l'applicazione, proteggere la pelle e gli occhi dagli schizzi. In caso di contatto con la pelle risciacquare subito con abbondante acqua. In caso di contatto con gli occhi risciacquare subito con abbondante acqua e consultare un medico. Non disperdere il prodotto negli scarichi, in acqua o in terra. Coprire accuratamente tutte le superfici che non sono oggetto di applicazione, in particolare vetro, laterizio, ceramica, pietra naturale, metalli e vernici. Lavare con acqua i residui di prodotto ancora bagnati immediatamente dopo l'applicazione. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza CE. |
| Contenuto di VOC | Classe h Tipo wb, dal 2010 valore limite VOC=30 g/l, contenuto VOC <1 g/l |
| Smaltimento | Riciclare solo le confezioni vuote e pulite. Consegnare eventuali residui liquidi ad un centro di raccolta autorizzato per pitture/vernici esauste. Eventuali residui solidi possono essere smaltiti come pitture indurite o gettati nei rifiuti domestici. Codice smaltimento rifiuti Nr. 080112 in conformità con il Decreto Lgs. Federale inerente la lista dei rifiuti (AVV). |
| <u>Indicazioni di applicazione</u> | |
| Lavorazione | Prima dell'uso, mescolare bene il prodotto/agitare la confezione. Se usato come fondo, diluire 2:1 con acqua e applicare in modo uniforme bagnato su bagnato. Su superfici fortemente assorbenti, applicare due mani su strato ancora bagnato. Il prodotto deve fissare il fondo in modo uniforme senza formare uno strato spesso e lucido. Eseguire eventualmente uno strato di prova. Come diluente, usare il prodotto puro. |
| Metodo di applicazione | Pennello e spazzola |
| Temperatura di lavorazione | |
| Limite minimo | Non applicare ad una temperatura ambiente, del fondo e di asciugatura inferiore a +8° C. Non applicare su supporti surriscaldati. |
| Asciugatura | A + 23°C e 50% di umidità relativa, sovraverniciabile dopo ca. 12 ore. A temperature inferiori o con umidità relativa più elevata, calcolare tempi di asciugatura maggiori. |

Diescolith Universal Fixativ

Mano di fondo per interno
ed esterno

Pulizia degli utensili/ dispositivi Airless

Lavare con acqua utensili/dispositivi airless immediatamente dopo l'uso.

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere soggetto a pietrificazione, liscio, solido, asciutto, privo di sporcizia, efflorescenze, macchie scolorite, funghi, strati sinterizzati, vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e qualsiasi sostanza che possa impedire l'aderenza della pittura. Occorre verificare l'idoneità, la capacità di aderenza e la solidità di eventuali pitture preesistenti. Rispettare le indicazioni contenute in VOB*, Parte C DIN 18363, par. 3, le relative Schede Tecniche BFS* e la Scheda Tecnica 007. Prima di iniziare i lavori, si consiglia l'applicazione su superfici campione per verificare l'aderenza e il comportamento della superficie.

*VOB – Procedure contrattuali federali per i lavori di costruzione

*BFS - Comitato federale per le vernici e la tutela del valore intrinseco degli edifici

Note

Le indicazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono state raggruppate con coscienza e corrispondono alla versione attuale della nostra tecnica di applicazione. Esse non sono tuttavia vincolanti, poiché il metodo di lavorazione adeguato dipende per ogni singolo caso dallo stato in cui si trova il supporto da verniciare, e quindi solo in base al supporto stesso è possibile decidere. Il cliente è tenuto a rispettare alcuni casi eccezionali dal punto di vista costruttivo. Il contenuto della presente scheda non determina alcun obbligo legale.

A causa della varietà dei materiali che costituiscono i fondi e delle condizioni di lavoro che esulano dalla nostra responsabilità, vi consigliamo di eseguire sempre prove pratiche sufficienti a garantire l'adeguatezza dei nostri prodotti ai metodi e ai campi di applicazione previsti.

Con la pubblicazione della presente Scheda Tecnica, tutte le precedenti versioni della stessa perdono di validità.